



#1 Coating Technology in The World
Molecule Gradient Layer (MGL)TM Technology

共同技研化学株式会社 강력한 점착력에 의한 신뢰 할 수 있는 고정 테이프

방수용 분자구배막® 양면 테이프

300Z Series


특징

- ① 발포체 기재를 사용하지 않으므로, 기포에 의한 침수 염려가 없이 방수성이 우수함
- ② 내충격성에 우수함
- ③ 금속 뿐만 아니라 각종 수지에도 좋은 성능을 발휘
- ④ 고분자 폴리에틸렌 등의 난접착면에도 높은 접착성
- ⑤ 추충성·내반발성이 우수함
- ⑥ 고온화에도 우수한 접착력
- ⑦ 중간에 딱딱한 고분자점착층을 사용하여 타발가공성이 우수함
- ⑧ 실내공기오염 가이드라인(후생노동성) 지정 포름알데히드·아세트알데히드·톨루엔 등 VOC 지정 13 물질을 구성재료로 사용하지 않음

용도

- 휴대전화 등 모바일 제품부재 고정
- 액정부품 방수 고정
- 터치 패널 방수·고정
- 명판고정
- 디지털 카메라 경도내부의 부품고정
- 프린터 내부재(전사라벨, 위치원점 테이프 등) 고정

구성



特殊セパレーター
특수 아크릴 점착층(분자구배층)
特殊セパレーター

특수 세퍼레이터

특수 아크릴 점착층(분자구배층)

특성

일반특성/점착특성(상태점착력) 측정조건(JIS Z0237준거)·그외 특성

製品名	厚み (mm)	色	粘着力(N/25mm)	
			PMMA	ABS
300Z150B	0.15	黒	18.5	18.5
300Z150W		白		
300Z200B	0.2	黒	24	22
300Z200W		白		
300Z250B	0.25	黒	27.5	27
300Z250W		白		
300Z300B	0.3	黒	29	29
300Z300W		白		

조건·단위		300Z Series
방수성 JIS C 0920 IPX7준거	수심2m 1h방치 후 침수 유무	침수없음
내충격성 (KGK법)	하중(g)-높이(cm)-회수 박리조건	150B<200-15-5 200B<200-150-5 250B<200-150-5 300B<200-20-5

※제품 문의는 당사영업(TEL:04-2944-5151 FAX:04-2944-1396 Mail:info@kgk-tape.co.jp)에 상담하여 주십시오

【사용 상 주의】

기술자료는 모두 공동기연화학(주)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변할 수 있습니다.
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.
사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.