

내열 나일론 기재 테이프

178N

특징


내열성 나일론을 기재로한 내열 테이프

용도

178N

전자부품 내 내열요구 용도

구조



특성

일반특성

제 품 명	(기재 두께) (μ m)	(점착제 두께) (μ m)	점착력 (N/25mm)
178N	225	12.5	1

측정조건 (JIS Z 0237 준거)

사용 상의 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학(株)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다.
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.
사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.
- 상기 측정은 실온(23℃)하에서 진행된 데이터입니다. 저온(5℃이하)의 경우 점착력은 급격히 저하 될 수 있습니다.

보관주의

- 반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오.
- 보관장소는 직사광선이 닿지않는 그늘지역으로 선택하여 주십시오.
특히 고온고습 하의(온도30℃이상 습도50%이상 금지)상태에 방치하지 말아 주십시오.

Issued 2/2018

공동기연화학
〒359-0011
사이타마현 도코로자와 시 미나미나가이 940번지
Tel.+81-4-2944-5151/Fax.+81-4-2944-1396
URL.<https://www.kgk-tape.co.jp/>