

단열서포트 시트

VI—FREY

특징

진공단열 판넬과 축열시트를 접합한 단열 시트 입니다.
외부기온을 단열하여 내부 온도를 축열 함으로 보온 효과가 발생합니다.

구성

진공단열 시트
축열 겔 시트

기본구성

제 품 명	두께 mm	점착력 N/25mm	축열재 전이온도 ℃	열전도율 W/m·K	축열량(열용량) J/g
VI—FREY	6.0	10	32	0.002	15.0

점착력시험방법

배타 재: PET25 μ m

인장속도: 300mm/min

접합 1시간 후 측정 값

인장각도: 180도

측정온도: 23℃

사용 상의 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학(주)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다.
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.
사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
TEL 04-2944-5151
Mail: info-k@kgk-tape.co.jp

改訂: 2020年7月22日