

반투명 OCA

MGS_D

특징

특수처리로 표시체로부터의 빛을 억제하여 눈에 부담을 줄여줍니다.

용도 투과율 억제에 의한 표시체에서의 광량부담 대책

LCD모니터 네비게이션 패널로 부터의 광량부담 대책

구조



스모그 OCA

특성

사양 스모그 OCA 착색료 포함 아크릴 수지

물성

품명	두께 (μm)	점착력 (N/25mm)	전광선투과율 (%)	H A Z E (%)
MGS2.5D	25	2.0	60	4 ~ 1
MGS5D	50	4.0		
MGS10D	100	6.0		
MGS17.5D	175	6.0		
MGS20D	200	6.0		

점착력 측정방법

*PET#25 배면타발 피착체:스텐레스

접부 후 24시간 방치

인장 속도 300mm/min 180도 Peel

사용 상의 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학(주)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다. 단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변할 수 있습니다. 따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.
- 사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.

보관 상 주의

- 반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오.
 - 보관에 의한 특성저하를 일으킬수 있습니다.
 - 보관장소는 직사광선이 닿지않는 그늘지역으로 선택하여 주십시오.
- 특히 고온고습 하의(온도30℃이상 습도50%이상 금지)상태에 방치하지 말아 주십시오.

共同技研化学株式会社

〒359-0011

埼玉県所沢市南永井940番地

TEL 04-2944-5151

Mail: info-k@kgk-tape.co.jp

URL: <https://www.kgk-tape.co.jp/>

2020年4月 発行